

Barniz Cardenal

Barniz marino sintético para protección y decoración de maderas en exteriores e interiores

Descripción del Producto

Barniz sintético elaborado a base de una resina de alta elasticidad, destinado a la protección y decoración de maderas en exteriores e interiores.

Campos de aplicación

Protección de madera en interiores y exteriores.

Características / Ventajas

- Alta resistencia a la abrasión, manipulación y lavados
- Adecuada resistencia a los agentes atmosféricos.
- Terminación brillante transparente ambar.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Viscoso / Natural.

Presentación

Envases de 250 ml, 900 ml y 3,6 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

36 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco a temperaturas entre +5°C y +30°C.

Información del Sistema

Consumo

Se requiere un litro de **Barniz Marino Cardenal** para cubrir con una mano 10 a 14 metros cuadrados
El consumo puede variar dependiendo del tipo, rugosidad y absorción del soporte, así como de las condiciones ambientales y el método de aplicación.

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte

La superficie debe estar sana, firme, seca, y limpia (libre de grasas, polvo, musgo, verdín y sustancias que impidan la adherencia del producto).

Preparación del soporte

Si se requiere limpiar, utilizar métodos mecánicos (cepillado, aspirado, etc.).

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura Ambiente Entre +10°C y +30°C

Temperatura del Soporte Entre +10°C y +30°C

Humedad Ambiente Máxima 65%

Humedad del Soporte Seco

Instrucciones de Aplicación

Preparación del producto Listo para usar (ver Método de aplicación / Herramientas).

Método de aplicación / Herramientas

Barniz Marino Cardenal puede ser aplicado a pincel, rodillo de espuma de buena calidad (normalmente poliéster de poro pequeño), soplete convencional o air-less. Para garantizar el espesor seco adecuado: en interiores se recomienda aplicar 3 manos y en exteriores se recomienda aplicar 5 manos. Sobre maderas nuevas o sin recubrimientos se aplicará una primer mano a modo de "barniceta" con una dilución de 2 a 3 partes de Barniz Marino Cardenal en 1 parte de aguarrás mineral. Para aplicar con soplete convencional se puede diluir con aguarrás mineral hasta un máximo de 1:1. Para las capas restantes se utilizarán las diluciones siguientes: aplicación con pincel o rodillo de espuma 5% a 10% de aguarrás mineral, aplicación con soplete convencional 20% a 30% de aguarrás mineral como máximo. Para aplicar capa sobre capa se recomienda lijar la capa seca para remover imperfecciones y generar anclaje.

Tiempo de secado

Al tacto (libre de pegajosidad) 4 a 6 horas
Para repintar (capa sobre capa) 14 a 16 horas
Estos tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa ambiente)

Limpieza de herramientas

Las herramientas se deben lavar con aguarrás mineral inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos.

Notas de aplicación / Limitaciones

No se aconseja su uso sobre maderas duras (lapacho, quebracho, curupay, etc.) por la agresividad de sus resinas constituyentes.

Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Salud y Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.granitol.com.uy que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17

www.granitol.com.uy