

Todo en Uno colonial

Convertidor + antióxido + esmalte sintético terminación forja

Descripción del Producto

Pintura multipropósito con terminación forja que combina la acción de:

- Pigmentos convertidores y estabilizadores del óxido
- Pigmentos de probada acción anticorrosiva de última generación
- Esmalte sintético con agregados minerales para terminación forja

Campos de Aplicación

Como pintura de fondo y terminación, de alta resistencia a la corrosión, para hierro o acero, en interiores y exteriores, tales como, rejas, faroles, puertas, ventanas, estructuras metálicas, etc.
Puede aplicarse **Todo en Uno colonial** sobre superficies oxidadas, por lo cual no es necesario eliminar previamente todo el óxido.

Características / Ventajas

- Convierte el óxido de las superficies metálicas en una capa inerte
- Puede detener el proceso electrolítico del hierro frente a la humedad ambiente
- Excelente adherencia
- Buena penetración
- Excelente nivelación
- Terminación Forja
- Buena resistencia a la abrasión, manipulación y lavado
- Alto poder cubritivo
- Para uso interior y exterior

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores Líquido / Azul, Gris, Negro y Verde.

Presentación Envases de 225 y 900 ml.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento 3 años a partir de la fecha de fabricación almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco.

Información del Sistema

Consumo Aproximadamente 1 litro para 8 a 12 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte La superficie de aplicación puede tener óxido superficial siempre que éste se encuentre limpio y firme, libre de cascarilla (oxidación muy severa y profunda).

Preparación del soporte Si se requiere limpiar, utilizar preferentemente métodos mecánicos (cepillado, lijado, aspirado, etc.), eliminando el óxido flojo y las partículas sueltas; los contaminantes como grasa o aceite pueden removerse con aguarrás.

Instrucciones de Aplicación

Preparación del producto **Todo en Uno colonial** viene pronto para usar, pudiéndose diluir con aguarrás mineral para mejorar la aplicación.

Debido a su alto contenido de sólidos que pueden asentarse, es necesario homogeneizar el contenido del envase cuidadosamente, agitando desde abajo hacia arriba mediante un elemento chato con forma de regla, previo a su utilización.

Método de aplicación / Herramientas

Todo en Uno colonial debe ser aplicado a pincel, pudiendo diluirlo hasta un 10% para mejorar la aplicación, mejorando la penetración del producto en las imperfecciones superficiales del óxido limpio.

En condiciones normales, se recomienda dar 2 manos y prestar especial atención a las zonas comprometidas, (cantos, remaches, aristas, soldaduras), donde resulta más difícil obtener espesores adecuados de película seca; en atmósferas corrosivas, se recomiendan dar 3 manos como mínimo.

Tiempo de secado

Al tacto de 2 a 4 horas

Para aplicar segunda mano de 24 como mínimo, con ventilación adecuada.

Estos tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa ambiente).

Limpieza de herramientas

Las herramientas se deben lavar con aguarrás mineral inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos.

Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Salud y Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.granitol.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17

www.granitol.com.uy